

SAPFOND

DESCRIPTION

Vernis incolore à base de nitrocellulose et de résine glycérophtalique.

UTILISATION

Vernis bouche pores du bois pour rendre la surface uniforme, s'applique en première Couche sur du bois non soumis aux intempéries, toutes les finitions étant possibles.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Aspect : Satiné

Couleur : Incolore légèrement trouble

Extrait sec : 38+/- 1%

Masse Volumique : 0.970 +/- 0.05 g/cm³

Viscosité : 1 mn 0.5'' +/- 10''

SECHAGE

Hors poussière : 5mn

Sec : 20 mn

Recouvrable : 2 Heures ponçable

Rendement superficiel spécifique : 7 à 8 m² / litre

MISE EN ŒUVRE

Mode d'application : Brosse, pistolet pneumatique.

Dilution : Sapdiluant cellulosique 5% application pinceau, 10 % application pistolet.



PREPARATION DU SURFACE

Surface bien poncée et dépoussiérée

REGLE D'APPLICATION

Bien mélanger le produit avant emploi appliquer une ou deux couches selon porosité du bois puis poncer avec papier abrasif.

HYGIENE ET SECURITE

Inflammable, ne jamais manipuler à proximité d'une flamme
Nocif, ne pas respirer les vapeurs de solvant douce.

STOCKAGE

2 ans en emballage d'origine intacts sous abri à température comprise entre 5 et 35° C.

CONDITIONNEMENT

0.9 L, 4.5L et 12 L.