

SAPMARINE

DESCRIPTION

Est un vernis glycérophtalique modifié brillant à une très bonne tenue à l'extérieur.

UTILISATION

Vernis de finition brillant pour la protection et décoration des bois intérieur et extérieur en ambiance marine.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Aspect en pot : Fluide

Aspect en feuille sec : Brillant

Teinte : incolore

Masse volumique : 0,94 + 0,03

Extra sec : 50 ± 2%

SECHAGE

Hors poussière : 3 H

Sec : 6 heures

Rendement : 10 à 12m² / litre environ

MODE D'APPLICATION

Brosse, pistolet.

DILUANT NETTOYANT

SapDiluant Synthétique W530.



PREPARATION DU SURFACE

Bois neuf ou ancien recouvert ou non d'anciens vernis glycérophtalique en bon état bien poncé et dépoussiéré.

REGLE D'APPLICATION

Une première couche de finition, ponçage léger après la première couche puis la finition.

Délai de recouvrement 24heures.

HYGIENE ET SECURITE

Inflammable, nocif ne jamais manipuler à proximité d'une flamme.
Ne pas respirer les vapeurs de solvants.

STOCKAGE

2 ans en emballage d'origine intacts sous abri du gel et de chaleur.

CONDITIONNEMENT

0,8 L et 2,5 L.