

SAPMAT

DESCRIPTION

Peinture mate à base de résine glycérophtalique thixotrope.

UTILISATION

Destiné aux travaux de décoration, en intérieur, bon pouvoir opacifiant, s'applique sans coulures.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Aspect : Mât

Couleur : Blanc et teintes bâtiment sur commande

Extrait sec : 72 +/- 3 pour blanc

Masse Volumique : 1.54 +/- 0.05 g pour blanc

Viscosité : Thixotrope 5000 Cps +/- 15%

SECHAGE

Hors poussière : 2 Heure

Sec : 4 Heure

Dur : 8 Heure pensable

Rendement superficiel spécifique : 8 cm² / kg

Epaisseur du film sec : 40 microns

MISE EN ŒUVRE

Mode d'application : Brosse, rouleaux, pistolet.

Dilution : (max en volume) 10% - 10% 15%.



PREPARATION DE SURFACE

- Boiseries : 1 à 2 couches d'impression, ponçage, dépoussiérage puis 1 à 2 couches de finition SAPMAT.
- Béton, plâtre : enduisage, ponçage dépoussiérage puis : 1 à 2 couches d'impressions puis 2 couches de finition SAPMAT.

REGLE D'APPLICATION

Ne l'appliquer que sur des surfaces propres et sèches.
Bien mélanger la peinture avant l'emploi.

HYGIENE ET SECURITE

Inflammable,
Nocif, ne pas respirer les vapeurs de solvant.

STOCKAGE

2 ans en emballage d'origine intacts sous abri à température comprise entre 5 et 35° C.

CONDITIONNEMENT

1kg ,5kg et 25kg.