

SAPOLITE

DESCRIPTION

Peinture mono composante à base de résine pilote plastifiée.

UTILISATION

Peinture pour façade résistante aux intempéries applicable sur béton, pierre, brique et plâtre.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Aspect : Mât

Couleur : Blanc

Extrait sec : 70+/- 3%

Masse Volumique : 1.42 +/- 0.05 g / cm³

Viscosité : 2 mn 20" +/- 15" CF 4 à 20°C

SECHAGE

Hors poussière : 1 Heure

Sec : 3 Heure

Recouvrable : 12 Heures

Rendement superficiel spécifique : 8 à 9 m²/kg

Epaisseur du film sec : 30 à 40 microns

MISE EN ŒUVRE

Mode d'application: Brosse, rouleaux, pistolet pneumatique.

Dilution: (max en volume) 10 à 15% 1ère couche – 2ème couche sans dilution.



PREPARATION DU SURFACE

Support propre et sec, traité avec une couche d'accrochage phase solvant
Application de 2 couches de finition Sapolite.

REGLE D'APPLICATION

Bien mélanger la peinture avant application et s'assurer que la température ambiante doit être inférieure à 35°. Sapolite ne doit pas être mélangé avec d'autres peintures.

HYGIENE ET SECURITE

Inflammable,
Nocif, ne pas respirer les vapeurs de solvant.

STOCKAGE

2 ans en emballage d'origine intacts sous abri à température comprise entre 5 et 35° C.

CONDITIONNEMENT

18 kg.