

SAPVERNIS CELLULOSIQUE

DESCRIPTION

Vernis transparent à base de nitrocellulose et de résine glycérophtalique.

UTILISATION

Vernis de finition brillant pour bois.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Aspect : brillant

Couleur : incolore

Extrait sec : 40+/- 1 %

Masse Volumique : 0.970 +/- 0.05 g / cm³

Viscosité : 1 mn 05" +/- 10"

SECHAGE

Hors poussière : 10 mn

Sec : 30 mn

Recouvrable : 3 Heures possible

Rendement superficiel spécifique : 6 à 8 m² / litre par couche

MISE EN ŒUVRE

Mode d'application : Brosse, pistolet pneumatique.

Dilution : diluant cellulosique 5 %
application pinceau
10 % application pistolet.



PREPARATION DU SURFACE

Application d'une couche de fond bouche pore.

REGLE D'APPLICATION

Bien mélanger le vernis avant emploi – filtrer.

Application deux couches de finition SapVernis cellulosique.

HYGIENE ET SECURITE

Inflammable
Nocif, ne pas respirer les vapeurs de solvants.

STOCKAGE

2 ans en emballage d'origine intacts sous abri à température comprise entre 5 et 35° C.

CONDITIONNEMENT

09L, 4.5L et 12L.